

System Wall2Floor NF

System Microcemento do dekoracji wewnętrznych powierzchni poziomych i pionowych.

Opis:

Wall2floor NF jest to złożony system, który pozwala na uzyskanie pionowych i poziomych powierzchni zgodnie z najnowszymi trendami w wysokiej jakości architektury.

Aplikacje:

System Wall2floor NF znajduje swoją doskonałą lokalizację w ramach budownictwa do celów prywatnych lub handlowych, takich jak : mieszkania, biura, sklepy itp. .

Wall2Floor NF może być stosowany na:

- tynki cementowe i wapienne,
- płytkami ceramiczne, porcelanowe, mozaiki,
- powierzchnie z istniejącej powłoki epoksydowej i poliuretanowej,
- naturalny kamień,
- różnego rodzaju mineralnych konglomeratów pod warunkiem chłonności,
- stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych,
- dekoracyjne powłoki organiczne lub mineralne,
- płytach gipsowo-kartonowych (tylko w pionie).

Wymagania:

Powierzchnie muszą być czyste, suche, zwarte i spójne, pozbawione wilgotności, plam soli, bez wosku, oleju i kurzu.

W obecności podłogi z ogrzewaniem podłogowym, przed ułożeniem systemu Wall2Floor NF, upewnij się, że masz zrobione badania przewidziane, w celu wykluczenia powstawania kondensacji, pęknięć i uszkodzeń na powierzchni.

Na kabiny prysznicowe, bez płytki ceramicznej lub brodzika, należy wykonać spadki dla odprowadzania wody.

Wall2Floor NF nie nadają się na :

System Wall2Floor NF nie może być stosowany na powierzchniach poziomych i pionowych, które nie zapewniają niezbędnej gwarancji w zakresie przyczepności i stabilności wymiarowej.

Nie nadają się do następujących podłoży ;

- parkiet
- linoleum,
- wstępnie wykończonych drewnem
- powierzchnie metalowe pomalowane i niepomalowane,
- powierzchnie szklane, szklane bloki,
- wilgotne powierzchnie
- nie ma zastosowania do środków sanitarnych, gdzie woda stoi i nie ma odpływu.

Ostrzeżenia:

Długotrwały kontakt z mydłem, olejem, kremem itp. może powodować powstawanie plam lub smug na powierzchni narażonej na kontakt.

W przypadku nowych tynków cementowych ze względu na czas utwardzania poczekać co najmniej cztery tygodnie.

Zaleca się stosować system Wall2Floor NF tylko dla personelu z udokumentowanym doświadczeniem w branży podłóg.

I "dobra zasada, aby zawsze używać materiałów z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania różnych partii produkcyjnych, jest pożądane, mieszanie się różnych produktów, w celu uniknięcia nieznacznej różnicy odcieni. Do złączeń używać ewentualne przerw w spójności (ciągłości) powierzchni, takich jak listwy, narożniki, dylatacji, lub inne.

Dalsze informacje dostępne są w załączniku : System Wall2Floor NF

Karta katalogowa: System Wall2Floor NF

Produkty systemu Wall2Floor NF:

Wall2Floor Rasal NF: masa cementowa do poziomowania i zatapiania siatki, do powierzchni poziomych i pionowych.

Wall2Floor Top Coat NF: powłoka dekoracyjna do powierzchni poziomych i pionowych.

Wall2Floor Compenete B: dodatek w proszku do Wall2Floor Top Coat NF.

Wall2Floor Primer Component A: komponent do podkładu dwuskładnikowego o dużej mocy przenikania.

Wall2Floor Primer Component B: Składnik B do podkładu dwuskładnikowego o dużej mocy przenikania.

Wall2Floor Clear Finish Matt A: element dwuskładnikowy na bazie wody, o matowym wykończeniu, poliuretanowy.

Wall2Floor Clear Finish Satin NF A: element dwuskładnikowy na bazie wody, o satynowym wykończeniu, poliuretanowy.

Wall2Floor Clear Finish Glossy A: element dwuskładnikowy na bazie wody, o błyszczącym wykończeniu, poliuretanowy.

Wall2Floor Clear Finish NF B: składnik B do poliuretanowego dwuskładnikowego wykończenia na mat, satyna i połysk.

Przygotowanie produktów SYSTEM Wall2Floor NF :

(Określone warunki środowiskowe T = 25 ° C, RH = 60%)

Wall2Floor Rasal NF

Przygotowanie zaprawy: należy użyć 5-6 litrów czystej wody na worek 25 kg produktu. Wlać wodę do Wall2Floor Rasal NF i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego, przez około trzy minuty. Otrzymana mieszanina nie może zawierać grudek lub części materiału nie wymieszanego.

Czas zużycia : około 60 minut

Wall2Floor Top Coat NF

Przygotowanie zaprawy: należy dodać do każdego opakowania 15 kg Wall2Floor Top Coat NF, przed aplikacją, opakowanie 5 kg Wall2Floor Comonente B, i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego, przez około trzy minuty.

Rozcieńczania: przy całkowitym wymieszaniu obu składników można dodać do 5% wody.

Czas zużycia : około 90 minut

Wall2Floor Primer

Proporcje mieszania : 2 części wagowe składnika A + 1 część składnika B

Przygotowanie mieszanki: wymieszać Wall2Floor Primer Componente A z wszelkich osadów. Wlać Wall2Floor Primer Comonete B na część A i wymieszać ręcznie przez 45-60 sekund.

Rozcieńczenie: mieszaninę otrzymaną (0,500 do 0,250 składnika A + komponent B) dodając 3 litry wody.

Z opakowania produktów A + B odpowiednio rozcieńczonego wydajność 75-90 m².

Czas zużycia : około 60 minut

Wall2Floor Clear Finish

Proporcje mieszania : wagowo 10 części składnika A + 3 części składnika B.

Przygotowanie mieszanki: wymieszać produkty w celu zlikwidowania zbrzylenia. Wlać Wall2Floor Clear Finish NF B do Wall2Floor Clear Finish A i wymieszać ręcznie przez 45-60 sekund. Alternatywnie można mieszać mieszadłem mechanicznym na wolnych obrotach przez około 1 minutę.

Otrzymana mieszanka nie może mieć grudek, nie wymieszanych części dwóch składników, zanieczyszczeń.

Rozcieńczenie: mieszaninę otrzymaną (2,500 litra składnika A + 0,750 l składnika B) dodaje się od 0,300 do 0,400 litra wody.

Z opakowania produktu A + B, odpowiednio rozcieńczonego w dwóch warstwach, około 20-22 m².

Przed zastosowaniem każdej warstwy Wall2Floor Clear Finish NF zaleca się przesączyć mieszaninę przez tkaninę filtracyjną, filtry nylonowe lub sita o oczkach 40 do 90 mikronów.

Czas zużycia: około 60 minut.

SYSTEM Wall2Floor NF

Wall2Floor Rasal NF: (w stosunku do proszku): 1,5-2,5 kg / m², w dwóch warstwach, w zależności od typu podłoża.

Wall2Floor Top Coat NF: 1,2-1,5 kg / m², w dwóch warstwach,

Wall2Floor Primer: 10-12 m² / l.

Wall2Floor Clear Finish NF: 6-7 m² / l, w dwóch warstwach.

Producent:

NOVACOLOR s.r.l.

Via U. Aldrovandi, 10 – 47122 Forlì – ITALY

tel.+39 0543 401840 – fax+39 0 543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

Dystrybutor:

REM J.MARKIEWICZ SP.JAWNA

ul. Słupkowa 4, 20-301 Lublin

tel 81 5328491 – fax 81 5349697

www.novacolor.pl - info@remlublin.pl

Produkty powiązane z SYSTEM Wall2Floor NF

Decofix: grynt i utrwalacz na bazie wody i mikro emulsji.

Wall2Floor Athena: grunt na płytki ceramiczne, mozaikę, porcelanę.

Przygotowanie dodatkowych produktów do SYSTEMU Wall2Floor NF

Decofix: rozcieńczyć produkt z czystą wodą. Rozcieńczenie zmienia się w zależności od rodzaju podłoża.

Na powierzchnie gipsowe i płyt gipsowo-kartonowe rozcieńczyć 50-100% wodą.

Na powierzchnie wykonane z konglomeratów mineralnych, tynków tradycyjnych, stare i nowe tynki na bazie spoiw hydraulicznych, starych farb rozcieńczyć 100-200% wodą.

Na powierzchnie kamienne i betonowe rozcieńczyć 200-300% wodą.

Wall2Floor Athena: gotowy do użycia

Wydajność produktów do SYSTEMU Wall2Floor NF

Decofix: 8-18 m² / l, w zależności od rodzaju podłoża.

Wall2Floor Athena: 15-20 m² / l, w zależności od rodzaju podłoża.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Warunki dotyczące czasu trwałości i składowania

Przechowywać w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach w odpowiednich warunkach temperaturowych:

1 rok dla produktów w proszku, 1 rok dla produktów dwuskładnikowych i dwa lata dla pozostałych produktów.

Maksymalna temperatura przechowywania: + 30 ° C

Minimalna temperatura przechowywania: + 10 ° C

Czyszczenie i konserwacja powierzchni

Operacje czyszczenia mogą być przeprowadzone, na ogół, po upływie co najmniej 7 dni (obliczonego w średniej temperaturze 25 ° C i wilgotności względnej 60%). Ogólnie system Wall2Floor NF może być czyszczony detergentami nie agresywnymi, w zimnej lub umiarkowanie ciepłej wodzie (nie przekraczać temperatury 40 ° C, aby uniknąć ewentualnych wstrząsów). Nie należy wykonywać czyszczenia parą. Nie używać maszyn czyszczących ze szczotkami. Powierzchnia wykazuje dobrą odporność na wielu różnych substancjach normalnego stosowania w domach i budynkach użyteczności publicznej. Wskazane jest szybkie usuwanie substancji agresywnych i oczyszczanie ich wodą, w celu uniknięcia przedłużonego kontaktu i ewentualnej korozji powierzchniowej części Wall2Floor NF. Należy unikać długotrwałego zastoju soku z cytryny, octu, soku pomidorowego, produktów zwykle silnie zasadowych lub kwasowych, które mogą wywrzeć negatywny wpływ detergentów na powierzchnię pokrytą system Wall2Floor NF.

Do konserwacji powierzchni należy używać tego samego wykończenia które było użyte. Wykonania konserwacji należy wykonać po zeszlifowaniu i czyszczeniu powierzchni, uważając, aby równomiernie rozprowadzić produkt na powierzchni.

Barwienie SYSTEMU Wall2Floor NF

Kolory są dostępne za pośrednictwem systemu barwienia Mixcolor Novacolor. Barwimy tylko Wall2Floor Top Coat NF.

Ta operacja musi być przeprowadzona przed dodaniem Wall2Floor składnika B.

Zalecenia

Sprawdź przydatności i stan sprzętu i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice, ochraniacze na kolana, itp)

Nie wystawiać produktów przez dłuższy czas w bezpośrednim ciepłe i temperaturach poniżej + 5 ° C

W przypadku przechowywania produktów w temperaturze około + 5 ° C, jest wskazane, aby je wziąć przed użyciem, w miejsce, w odpowiedniej temperaturze, która nie jest niższa niż + 10 ° C. Nie podgrzewać produktów za pomocą bezpośredniego źródła ciepła, ognia, gorącego ciała.

Niskie temperatury zwiększają lepkość co utrudnia ich użycie i wydłuża lub hamują proces suszenia i utwardzania różnych produktów.

Stosować system Wall2Floor NF na pionowych i poziomych powierzchniach w tym samym środowisku, przede wszystkich powierzchniach pionowych, a następnie na powierzchniach poziomych.

We wszystkich etapach aplikacji systemu Wall2Floor NF usuwanie taśmy klejącej musi być wykonane przed całkowitym utwardzeniem nałożonej warstwy.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas stosowania produktu wewnątrz pomieszczeń prysznicowych i innych powierzchni narażonych na kontakt z wodą. Nie zostawiaj stojącej wody w dłuższym kontakcie z powierzchnią.

Dobrym zwyczajem jest aby zawsze używać nowego sprzętu lub zawsze czystego, w razie potrzeby należy wymienić na końcu każdego cyklu aplikacji.

Warunki środowiskowe dla stosowania

Materiał musi być chroniony od zimnych i wysokich zmian ciepła podczas całego procesu nakładania. Nie stosować gdy temperatura powietrza, podłoża lub produktu jest niższa niż + 10 ° C i wyższa niż + 35 ° C, na słońcu lub w gorących powierzchni (nawet jeśli już są w cieniu).

Warunki środowiska SYSTEMU Wall2Floor NF:

- Temperatura: Min. +10 C / +30 ° C Max
- Wilgotność względna środowiska: <75%.
- Temperatura powierzchni: Min +10 C / +30 ° C Max
- Wilgotność powierzchni: <4%

Zastosowanie w warunkach innych niż opisane powyżej może spowodować rozbieżności lub wady dotyczące fizyko-chemicznych i estetycznych właściwości SYSTEMU Wall2Floor NF.

Pamiętaj, aby nałożyć niezbędną ilość materiału, zwłaszcza w obecności narożników, ostrych krawędzi, schodów, pionów. Zaleca się, aby chronić rogi, ostre krawędzie, schody, piony, z odpowiednim zabezpieczeniem krawędzi.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie

(Określone warunki środowiskowe T = 25 ° C, RH = 60%)

Przygotowanie powierzchni ma na celu stworzenie optymalnych warunków do uzyskania prawdziwego efektu technicznego i wydajności do systemu. Najczęstsze przykłady obróbki wstępnej to : hydro-oczyszczanie, mycia kwasem, szlifowania. Opcja szlifowania jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ jest to operacja sucha, nie obejmuje czasu oczekiwania na suszenie podłoża i nie pozostawia resztek chemikaliów czyszczących.

Podłoże musi być czyste i suche. Usunąć wszystkie materiały i zanieczyszczenia, które mogą uniemożliwić właściwe przyleganie systemu do podłoża, takie jak: zaczyn cementowy, pył i materiały sypkie, plamy z olejów i tłuszczów, wosków, uszczelniaczy i wodoodpornego silikonu, sól, zanieczyszczeń natury chemicznej.

Poziome powierzchnie chłonne (kamień, powierzchnie betonowe, płyty betonowe): o niejednorodnych powierzchniach o różnej absorpcji stosuje się Decofix aplikowany pędzlem odpowiednio rozcieńczony.

Na powierzchnię czystą i suchą, po około 2-4 godzinach, aplikuje się pacą ze stali nierdzewnej, pierwszą warstwę Wall2Floor Rasal NF. W pierwszej warstwie Wall2Floor Rasal NF, należy zatopić siatkę wzmacniającą z włókna szklanego (nominalna masa g / m² 80-90 ± 5%). Po wyschnięciu powierzchni, zwykle po 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Rasal NF. Gdy powierzchnia jest mokra należy ją wygładzić.

Po wyschnięciu, po około 6-8 godzinach , za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, aplikujemy pierwszą warstwę Wall2Floor Top Coat NF, wcześniej zmieszanego z Wall2Floor Copponente B.

Po wyschnięciu powierzchni, około 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Top Coat NF uprzednio wymieszany z Wall2Floor Component B, w pożądanym efekcie dekoracyjnym.

Na suchej powierzchni, zwykle po około 4-6 godzinach, należy usunąć nagromadzenie materiału poprzez zeszlifowanie nadmiaru materiału papierem ściernym P 400. Następnie należy gruntownie oczyścić powierzchnię szlifowaną z nagromadzonego kurzu i cząstek.

Następnym krokiem jest aplikacja za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, warstwy podkładu Wall2Floor Primer . Produkt należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni, uważając, aby nasycić porowatość podłoża.

Na każdym etapie aplikacji lakieru nie należy dokonywać później niż 72 godziny od poprzedniej warstwy.

Gdy powierzchnia jest sucha i czysta, po około 10-12 godzinach, stosuje się za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, pierwszą warstwę Wall2Floor Clear Finish NF. Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Należy poczekać odpowiedni czas , normalnie około 4-6 godzin i aplikować z pomocą wałka do parkietów wałka moherowego, drugą warstwę Wall2Floor Clar Finish NF.

Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Odczekaj co najmniej 24 godziny przed wejściem na obrabianą powierzchnię.

Czas utwardzania: 7 dni

Poziome powierzchnie niechlonne (powierzchnie pokryte ceramiką, mozaiką, porcelaną)

Sprawdź płaskość podłoża i w razie potrzeby zeszlifuj wystające części powierzchni za pomocą tarczy diamentowej . Sprawdź przyczepność powłoki. Obecność nierówności i fug o szerokość i głębokość większą niż 5 mm przed przystąpieniem do aplikacji Systemy Wall2floor należy wypełnić odpowiednim produktem.

Należy usunąć brud i kurz z powierzchni, następnie aplikuje się za pomocą wałka z krótkim włosiem, warstwę Wall2Floor Athena obejmującą całą powierzchnię, w tym narożniki i krawędzie.

Aby nie zagrozić przyczepności kolejnych warstw składowych Systemu Wall2Floor NF, muszą być one aplikowane w przedziale czasu od 8 do 48 godzin od nałożenia warstwy Wall2Floor Athena.

W przedziale czasu który jest opisany powyżej , aplikuje się pacą ze stali nierdzewnej, pierwszą warstwę Wall2Floor Rasal NF.

W pierwszej warstwie Wall2Floor Rasal NF, należy zatopić siatkę wzmacniającą z włókna szklanego (nominalna masa g / m² 80-90 ± 5%).

Po wyschnięciu powierzchni, zwykle po 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Rasal NF.

Gdy powierzchnia jest mokra należy ją wygładzić.

Po wyschnięciu, po około 6-8 godzinach , za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, aplikujemy pierwszą warstwę Wall2Floor Top Coat NF, wcześniej zmieszanego z Wall2Floor Copponente B.

Po wyschnięciu powierzchni, około 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Top Coat NF uprzednio wymieszany z Wall2Floor Component B, w pożądanym efekcie dekoracyjnym.

Na suchej powierzchni, zwykle po około 4-6 godzinach, należy usunąć nagromadzenie materiału poprzez zeszlifowanie nadmiaru materiału papierem ściernym P 400. Następnie należy gruntownie oczyścić powierzchnię szlifowaną z nagromadzonego kurzu i cząstek.

Następnym krokiem jest aplikacja za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, warstwy podkładowej Wall2Floor Primer . Produkt należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni, uważając, aby nasycić porowatość podłoża.

Na każdym etapie aplikacji lakieru nie należy dokonywać później niż 72 godziny od poprzedniej warstwy.

Gdy powierzchnia jest sucha i czysta, po około 10-12 godzinach, stosuje się za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, pierwszą warstwę Wall2Floor Clear Finish NF. Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Należy poczekać odpowiedni czas , normalnie około 4-6 godzin i aplikować z pomocą wałka do parkietów wałka moherowego, drugą warstwę Wall2Floor Clar Finish NF.

Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Odczekaj co najmniej 24 godziny przed wejściem na obrabianą powierzchnię.

Czas utwardzania: 7 dni

Pionowe powierzchnie chłonne (tynki mineralne, nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych, powierzchnie kamienne, tynki gipsowe i płyt gipsowo-kartonowe):

Aplikacja Systemu Wall2Floor NF na pionowych powierzchniach następuje na ogół w taki sam sposób jak w układzie poziomych powierzchni chłonnych.

W szczególności, nie ma konieczności stosować Wall2Floor Rasal NF, chyba że należy uzupełnić ubytki lub nierówności w podłożu na którym będziemy aplikować System Wall2floor NF.

Aby aplikować System Wall2Floor NF w tego typu powierzchniach trzeba będzie wykonać następujące czynności:

W obecności niejednorodnych powierzchni i różnej absorpcji aplikuje się pędzlem, warstwę produktu Decofix odpowiednio rozcieńczonego.

Po wyschnięciu, po około 2-4 godzinach, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, aplikujemy pierwszą warstwę Wall2Floor Top Coat NF, wcześniej zmieszanego z Wall2Floor Copponente B.

Po wyschnięciu powierzchni, około 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Top Coat NF uprzednio wymieszany z Wall2Floor Component B, w pożądanym efekcie dekoracyjnym.

Na suchej powierzchni, zwykle po około 4-6 godzinach, należy usunąć nagromadzenie materiału poprzez zeszlifowanie nadmiaru materiału papierem ściernym P 400. Następnie należy gruntownie oczyścić powierzchnię szlifowaną z nagromadzonego kurzu i cząstek.

Następnym krokiem jest aplikacja za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, warstwy podkładu Wall2Floor Primer. Produkt należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni, uważając, aby nasycić porowatość podłoża.

Na każdym etapie aplikacji lakieru nie należy dokonywać później niż 72 godziny od poprzedniej warstwy.

Gdy powierzchnia jest sucha i czysta, po około 10-12 godzinach, stosuje się za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, pierwszą warstwę Wall2Floor Clear Finish NF. Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Należy poczekać odpowiedni czas, normalnie około 4-6 godzin i aplikować z pomocą wałka do parkietów wałka moherowego, drugą warstwę Wall2Floor Clar Finish NF.

Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Odczekaj co najmniej 24 godziny przed wejściem na obrabianą powierzchnię.

Czas utwardzania: 7 dni

Pionowe powierzchnie niechłonne (powierzchnie pokryte ceramiką, mozaiką, porcelaną):

Sprawdź płaskość podłoża i w razie potrzeby zeszlifuj wystające części powierzchni za pomocą tarczy diamentowej. Sprawdź przyczepność powłoki. Obecność nierówności i fug o szerokość i głębokość większą niż 5 mm przed przystąpieniem do aplikacji Systemy Wall2floor należy wypełnić odpowiednim produktem.

Należy usunąć brud i kurz z powierzchni, następnie aplikuje się za pomocą wałka z krótkim włosiem, warstwę Wall2Floor Athena obejmującą całą powierzchnię, w tym narożniki i krawędzie.

Aby nie zagrozić przyczepności kolejnych warstw składowych Systemu Wall2Floor NF, muszą być one aplikowane w przedziale czasu od 8 do 48 godzin od nałożenia warstwy Wall2Floor Athena.

W przedziale czasu który jest opisany powyżej, aplikuje się pacą ze stali nierdzewnej, pierwszą warstwę Wall2Floor Rasal NF.

W pierwszej warstwie Wall2Floor Rasal NF, należy zatopić siatkę wzmacniającą z włókna szklanego (nominalna masa g / m² 80-90 ± 5%).

Po wyschnięciu powierzchni, zwykle po 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Rasal NF.

Gdy powierzchnia jest mokra należy ją wygładzić.

Po wyschnięciu, po około 6-8 godzinach, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, aplikujemy pierwszą warstwę Wall2Floor Top Coat NF, wcześniej zmieszanego z Wall2Floor Copponente B.

Po wyschnięciu powierzchni, około 6-8 godzin, należy aplikować pacą ze stali nierdzewnej, drugą warstwę Wall2Floor Top Coat NF uprzednio wymieszany z Wall2Floor Component B, w pożądanym efekcie dekoracyjnym.

Na suchej powierzchni, zwykle po około 4-6 godzinach, należy usunąć nagromadzenie materiału poprzez zeszlifowanie nadmiaru materiału papierem ściernym P 400. Następnie należy gruntownie oczyścić powierzchnię szlifowaną z nagromadzonego kurzu i cząstek.

Następnym krokiem jest aplikacja za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, warstwy podkładu Wall2Floor Primer. Produkt należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni, uważając, aby nasycić porowatość podłoża.

Na każdym etapie aplikacji lakieru nie należy dokonywać później niż 72 godziny od poprzedniej warstwy.

Gdy powierzchnia jest sucha i czysta, po około 10-12 godzinach, stosuje się za pomocą wałka do parkietów lub wałka moherowego, pierwszą warstwę Wall2Floor Clear Finish NF. Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni, bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Należy poczekać odpowiedni czas, normalnie około 4-6 godzin i aplikować z pomocą wałka do parkietów wałka moherowego, drugą warstwę Wall2Floor Clar Finish NF.

Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni bez pozostawiania nagromadzenia. Należy być szczególnie ostrożnym w aplikowaniu narożników i krawędzi.

Odczekaj co najmniej 24 godziny przed wejściem na obrabianą powierzchnię.

Czas utwardzania: 7 dni

BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, unikać kontaktu z oczami, w przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice, ochronić oczy, twarz, nie wdychać pyłu, w przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Produkt musi być transportowany i przechowywany zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; pozwól wyschnąć całkowicie pozostałości i traktuj je jako odpady specjalne.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z MSDS.

UWAGA NOVACOLOR: gwarantuje, że informacje tu opisane pochodzą z doświadczenia, wiedzy technicznej i naukowej; jednak nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki uzyskane przy użyciu tych produktów, ponieważ warunki stosowania są poza jego kontrolą. Zalecamy, aby zawsze sprawdzić przydatność produktu do każdego konkretnego przypadku.